

TECHNISCHES DATENBLATT

Fenster- und Fassadendicht Struktur

Art.-Nr. 0892 320 100

VE: 1 / 12

Abdichten von Fugen in Struktur- und Reibputz für den Innen- und Außenbereich

Chemische Basis	1-Komponenten-Hybrid
Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Farbe	Weiß
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Hautbildezeit min.	23 min
Härte nach Shore A	26
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Überstreichbar/Überlackierbar	Nach vollständiger Durchtrocknung
Durchhärtungsgeschwindigkeit	2 mm/d
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Bruchdehnung	150 %
Wasserdampfdiffusionswiderstand-zahl μ	1700
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate



Anwendungsgebiet

- Risse und Beschädigungen in Putz, Beton und Gips lassen sich damit zuverlässig abdichten
- Für Struktur- und Reibputz im Innen- und Außenbereich eignet sich das Material ideal zur Abdichtung
- In Kombination mit Maleracryl kann es zur sicheren Innenabdichtung von Fenstern und Fassaden verwendet werden

Anwendungsinformationen

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei, sowie bitumen- und teerfrei sein. Alle Untergründe müssen mit dem MS-Polymer im Sinne der DIN 52452 Teil 1 verträglich sein. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen sollte objektbezogen geprüft werden. Bei Anwendung auf beschichteten Untergründen (z.B. hydrophobierte Fassaden) ist eine Prüfung der Verträglichkeit notwendig. Den Dichtstoff mit Druck auf die Fugenkanten gleichmäßig aufspritzen. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Würth Fugenglätter glätten. Zum Glätten Würth Dichtstoffglättemittel verwenden. Weitere Hinweise zur Anwendung finden Sie in unserem Dichtstoff Leifaden im Download Bereich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Leistungsnachweis

EN 15651-1: 25LM F-EXT-INT Dichtstoff für Fassadenelemente

EN 15651-3: XS1 Dichtstoff für Sanitärbereich

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.